



## LES + PRODUITS

- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Résistance aux conditions extrêmes
- ▶ Utilisable en mortier ou en béton

## CONDITIONNEMENT

- ▶ 5 kg
- ▶ 10 kg

## CONSERVATION

- ▶ 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

# CIMENT FONDU®



## PERFORMANCES

**Ciment à durcissement rapide développant des résistances mécaniques très élevées à court terme.** Il s'utilise aussi pur pour la réalisation de petits scellements. Il permet de maçonner par temps hivernal.

## SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

## PRÉPARATION

### ■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides mais non ruisselants, ni gelés.
- Pour éviter le poudrage de la surface, huiler ou humidifier les parois du coffrage en contact avec le béton ou utiliser des moyens pour les rendre étanches (polyane par exemple).
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

### ■ PRÉPARATION DU CIMENT :

- Mélanger le ciment en bétonnière. Respecter l'ordre d'introduction :
- gravillons (dans le cas de la réalisation d'un béton), sable, **CIMENT FONDU®** et eau (suivant le dosage indiqué ci-dessous).

## DOSAGE

	45 litres de mortier	60 litres de béton	1 m <sup>3</sup> de béton
Ciment fondu	25 kg	25 kg	400 kg
Sable	40 litres	25 litres	400 litres
Gravillons		40 litres	640 litres
Eau	10 litres	10 litres	160 litres

## CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



## MISE EN ŒUVRE

### ■ APPLICATION :

- Lors du coulage, vibrer le béton pour le mettre en place à l'aide d'une aiguille vibrante.
- Protéger ou arroser toutes surfaces en contact avec l'air ambiant dès le début du durcissement.
- Placer un polyane ou protéger avec des sacs humides et arroser\*.
- Ouvrabilité : 1 h à 20°C.

### CONSEILS

- Utiliser une bétonnière propre.
- Gâcher avec de l'eau propre.
- Ne jamais rajouter d'eau en cours de bétonnage.
- Par temps froid, ne pas ajouter d'antigel.

### SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Éviter le contact avec les yeux.

## CATALOGUE TECHNIQUE - Septembre 2018

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

# PAREXLANKO

\* À éviter dans le cas d'une application séchage rapide.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)