



### LES + PRODUITS

- ▶ Très résistant aux variations de températures
- ▶ Mortier à la chaux aérienne
- ▶ Granulométrie : 2 mm maximum

### CONDITIONNEMENT

- ▶ 5 kg
- ▶ 25 kg

### CONSERVATION

- ▶ 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

# MORTIER BATARD



### PERFORMANCES

Mortier prêt à gâcher, recommandé pour sa souplesse, son adhérence et pour sa résistance aux variations de températures. Il est donc particulièrement adapté pour les scellements des tuiles faîtières ou de rives, solins, pour les montages de moellons et briques pleines et les réalisations de joints.

### SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique pleine, pierre ou ciment.

### PRÉPARATION

#### ■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être stables, sains et résistants.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

#### ■ PRÉPARATION DU MORTIER :

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- **Verser l'eau dans le récipient propre**, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- **Mélanger 3 minutes** environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

### MISE EN ŒUVRE

#### ■ APPLICATION :

- Humidifier le support avant l'application.
- Ne pas appliquer sur un support ruisselant ou gelé.
- **Jointoyer** : pour la réfection de joints, gratter les anciens joints sur 1 à 3 cm de profondeur et laver le mur. Toujours humidifier le mur avant de rejointoyer.

#### ■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

#### ■ SÉCHAGE :

- Se prolonge durant 28 jours après la pose, pour un séchage définitif.

### TEMPS DE PRISE <sup>(1)</sup>

Température	Début de prise	Fin de prise
+ 20°C	4 h	6 h

### RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa) <sup>(2)</sup>

Échéance	Flexion	Compression
28 jours	2	6,5

### CONSEIL

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

### SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

### CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

<p>Consommation</p> <p><b>1,9 kg/m<sup>2</sup></b></p> <p>par mm d'épaisseur</p>	<p><b>14 %</b> d'eau</p>	<p><b>1h30</b></p> <p>pour appliquer</p>	<p><b>28 jours</b></p> <p>séchage définitif</p>	<p><b>+30°C</b></p> <p><b>+5°C</b></p> <p>Température d'utilisation</p>
--	--------------------------	--	---	---

#### CATALOGUE TECHNIQUE - Août 2018

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

**PAREXLANKO**

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

(2) Essais réalisés sur éprouvettes 4x4x16, conservées à 20°C et 90 % d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.